

astek®



PISO S/ PISO

astek®

Producto de calidad garantizada.
Impulsora Cucapah S. de R.L. de C.V.
Avenida Padre Juan Ugarte 3581
Fracc. Huertas de la Progreso 21190
Mexicali, Baja California0
Hecho en México



www.fastek.com.mx

Descripción:

Adhesivo de alta especificación formulado especialmente para pegar loseta sobre una ya existente; pisos de todo tipo, de alta o mediana absorción.

Presentación:

Envase: saco de papel valvulado
 Peso: 20 kgs
 Color: Blanco

Rendimiento de acuerdo al uso:

Diseñado para usarse como adhesivo en instalaciones donde se requiere pegar loseta cerámica sobre una ya existente; en aplicación de piedra natural sobre piso o inclusive sobre muro en vertical. En instalación de fachaleta, en general, en zonas críticas donde se requiera alta adhesividad o se requiera adherir materiales difíciles como cenefas vidriadas en baños y cocinas.

Preparación de la superficie:

Debido a que este producto es usado en zonas o detalles de construcción críticos, es muy importante que la superficie a aplicar se encuentre limpia de cualquier material suelto o extraño al tipo de obra. Muy importante que la superficie esté libre de grasa.

Mezclado:

Este producto solo necesita agregarle agua, una cantidad no mayor a 4 litros por saco. No agregue ningún aditivo. Si usa el método común de mezclado en cubeta, agregue la mitad de agua a la cubeta, enseguida agregue aproximadamente la mitad del contenido del saco, mezcle con taladro a baja velocidad hasta lograr una mezcla uniforme, enseguida agregue el producto y el agua restantes. Continúe mezclando por 2 minutos hasta que no se aprecie ningún grumo en la pasta. Se recomienda dejar la mezcla en reposo por 10 minutos.

Importante:

Por su alto contenido de ingredientes promotores de adhesividad, es muy importante que se cumplan, tanto la cantidad de agua (max 4 lts por saco) como el tiempo de mezclado (2 min mínimo), ya que son condiciones indispensables para que este producto brinde el servicio esperado. Este producto tiene características reológicas que permiten que aún después de periodos prolongados de reposo de la mezcla fresca, solo necesita volver a mezclar y recupera sus características físicas iniciales de trabajabilidad. No agregue mas agua.

Aplicación:

Ya cumplidos los requisitos de preparación de la superficie y mezclado, aplique el producto con llana metálica en el 100% de la superficie del piso y de la loseta. Verifique siempre el nivel de la loseta al estar aplicando, ya que por las características de este producto, una vez fraguado es difícil corregir algún defecto de alineación de losetas.

Precauciones:

No dejar el producto al alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos lavar inmediatamente con abundante agua y consultar a su médico.

Información Técnica:

Temperatura de aplicación:	10°C - 35°C
Tiempo de secado inicial:	45 min.
Cantidad de agua:	4 lt/saco max
Fraguado Final:	48 Hrs
Resistencia a la compresión:	220 kg/cm ²
Resistencia a la ruptura o corte:	75 kg/cm ²
Almacene el producto en envase cerrado por un periodo no mayor a 3 meses, en un área fresca, seca y bajo techo.	

Garantías:

Este producto esta elaborado con procedimientos y materias primas de la mas alta calidad y cumple con las normas internacionales. Aún así, existen factores sobre los cuales el fabricante no tiene responsabilidad directa como condiciones climatológicas, medida y calidad del agua, preparación de la superficie y/o la técnica utilizada por el instalador. Por esta razón, nuestra responsabilidad se limita a reponer la misma cantidad de material en caso de que el contenido de éste producto esté defectuoso. La garantía será válida hasta 30 días después de su compra.

