

The Astek logo, consisting of a stylized white icon of three horizontal bars of varying lengths to the left of the word "astek" in a bold, lowercase sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®).

PEGA PORCELANATO

CONTENIDO NETO 20 KG





20 kg

PEGA PORCELANATO

Producto de alta adhesividad, diseñado para la colocación de loseta tipo Porcelanato, o de losetas similares de baja absorción.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura de aplicación	Tiempo de fraguado inicial	Cantidad de agua	Resistencia a la compresión	Resistencia a la ruptura o corte	Rendimiento recomendado
10°C - 35°C	45 minutos	4L /saco máximo	125 kg/cm ²	35 kg/cm ²	4.5 - 5 m ²

Almacene el producto en envase cerrado por un periodo no mayor a tres meses, en un área fresca, seca y bajo techo.

Rendimiento

Como adhesivo aplicado con llana dentada, rinde de 4.5 a 5 m² por saco de 20 kg, dependiendo de la superficie y costumbres de uso.

Presentación

Envase: saco de papel valvulado
Peso: 20 kg
Color: gris

Preparación

La superficie debe estar estructuralmente sana, limpia, libre de grasa, así como libre de cualquier material suelto.

Mezclado

Este producto solo necesita agregarle agua, una cantidad no mayor a 4 litros por saco. No agregue ningún aditivo. Si usa el método común de mezclado en cubeta, agregue la mitad de agua a la cubeta, enseguida agregue aproximadamente la mitad del contenido del saco, mezcle con taladro a baja velocidad, hasta lograr una mezcla uniforme, enseguida agregue el producto y el agua restantes.

Continúe mezclando por 2 minutos hasta que no se aprecie ningún grumo en la pasta. Se recomienda dejar la mezcla en reposo por 10 minutos.

IMPORTANTE. Tanto la cantidad de agua (máximo 4 litros por saco) como el tiempo de mezclado (2 minutos mínimo) son condiciones indispensables para que este producto brinde el servicio esperado. Este producto tiene características reológicas que permiten que aun después de periodos prolongados de reposo de la mezcla fresca, solo necesita volver a mezclar y recupera sus características físicas iniciales de trabajabilidad. No agregue más agua.

Aplicación

Cumpliendo con los requisitos anteriores de preparación de la superficie y con el producto perfectamente bien mezclado, aplique la mezcla de manera uniforme con llana dentada de media pulgada cubriendo la totalidad de la superficie.

Curado

En la instalación de loseta tipo porcelanato, permita el curado del producto por un mínimo de 24 horas para aplicar la junta o boquilla.

Precauciones

No dejar el producto al alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y consultar a su médico

Garantías

Este producto está elaborado con procedimientos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas internacionales. Aun así, existen factores sobre los cuales el fabricante no tiene responsabilidad directa como condiciones climatológicas, medida y calidad del agua, preparación de la superficie y/o la técnica utilizada por el instalador. Por esta razón, nuestra responsabilidad se limita a reponer la misma cantidad de material en caso de que el contenido de este producto esté defectuoso. La garantía será válida hasta 30 días después de su compra.